Description Spécifications

Granulats de caoutchouc de tailles et couleurs différentes.

CHAMP D'APPLICATION

Superficie d'application in-situ pour réduire l'impact de chute critique (HIC)

CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES	Norme	Unités	Valeur	Tolérance
Contenu en Polymère		%	28	± 0,5
Grosseur	ISO 933-1:1998	+ 3 mm	1,90%	
		- 1 mm	0,10%	
		- 0,5 mm	0,00%	
Densité	ISO 1183-1:2004	g/cm3	1,48	
Couleur			plusieurs	

	Norme	Unités	Valeur	Tolérance
Dureté	UNE ISO 868:98	shore A	65	± 2
Résistance à l´abrasion	ISO 5470-1:1999	g/cm3	199	± 5%
Elargissement à la rupture	ISO 527/1:1997	%	305	± 5%
Résistance au glissement	UNE 12633:2003	usrv	39	± 2
Résistance à la hauteur de chute critique HIC (selon grosseur)	UNE 1177	mt	0,6 a 5	

	Norme	Unités	Valeur
Coefficient de conductivité thermique	EN 12667	W/mºK	0,12
Résistance au feu	ISO 71:2006/2		F
Exposition à la lumière après 6 mois	ISO 4892-2:2006		stable
Migration de certains éléments	ISO 71:1994/3 + A1:2001+AC2002		à la norme.

	Unités	Valeur
Poid du sac	kg	25
Format du palet	m x m x m	1 x 1 x 1,5
Nombre de sacs par palette	und	40

Le produit conforme au champ d'application doit s'agglomérer avec des résines d'union adaptées à ce dernier.

Le produit et les granulats utilisés en contiennent pas de substances dangereuses et toxiques, selon stipulé par l'application de la directive 2000/33/CE. Ils en sont pas soumis aux obligations établies par la directive 67/648/CEE